

**FEEL WOOD**

MASIVNÍ PODLAHY



# TECHNICKÉ LISTY

*[www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)*

BUK  
DUB  
SMRK  
MODŘÍN  
BOROVICE  
OŘECH  
JASAN  
UK

# DUB SELECT

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 113 mm | 128 mm | 137 mm | 148 mm | 168 mm | 198 mm | 218 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 15 mm         |         | ●      |        | ●      |        | ●      |        |        | 8         |
| 21 mm         |         | ●      |        | ●      |        | ●      | ●      | ●      | 6         |

● = Standardní program

Standardní délky: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Krátké délky: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace:

FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva:

9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suky</b>          | Přípustné pevně srostlé suky do průměru max. 5 mm.                                                         |
| <b>Trhliny</b>       | Přípustné ojedinělé malé povrchové trhliny (zatmelené).<br>Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). |
| <b>Zárosty kůry</b>  | Nepřípustné.                                                                                               |
| <b>Zabarvení</b>     | Přípustné přírodní zbarvení.                                                                               |
| <b>Dřeň</b>          | Nepřípustná.                                                                                               |
| <b>Běl</b>           | Nepřípustná.                                                                                               |
| <b>Průběh vláken</b> | Přípustný rozdílný průběh vláken.                                                                          |

*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# DUB NATURAL

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 113 mm | 128 mm | 137 mm | 148 mm | 168 mm | 198 mm | 218 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 15 mm         |         | ●      |        | ●      |        | ●      |        |        | 8         |
| 21 mm         |         | ●      |        | ●      |        | ●      | ●      | ●      | 6         |

● = Standardní program

Standardní délky: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Krátké délky: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru o velikosti max. 1/6 šířky prkna. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 8 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

### Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovoleno vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.

### Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 1 cm².

### Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení.

### Běl

Přípustná na okraji až do 1/10 šířky prkna.

### Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# DUB RUSTIKAL

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 113 mm | 128 mm | 137 mm | 148 mm | 168 mm | 198 mm | 218 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 15 mm         |         | ●      |        | ●      |        | ●      |        |        | 8         |
| 21 mm         |         | ●      |        | ●      |        | ●      | ●      | ●      | 6         |

● = Standardní program

Standardní délky: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Krátké délky: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 25 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 25 mm. Nepřípustné vypadavé suky.

### Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovoleno vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.

### Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm².

### Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení a barevná struktura.

### Běl

Přípustná na okraji až do 1/5 šířky prkna.

### Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken a prkna s dření.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# DUB SELECT/NATURAL

## SILNÁ PODLAHA

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

### VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:  
šroubováním

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 113 mm | 148 mm | 188 mm | 218 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 27 mm         |         |        | ●      | ●      | ●      | 4         |

● = Standardní program

Standardní délky: 2.053 | 2.353 | 2.653 mm  
Krátké délky: 15% in 1.753 | 1.453 mm mitgehend  
rovnoměrné délkové zastoupení  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

### POPIS KVALITY

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suky</b>          | Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru o velikosti max. 1/6 šířky prkna u max. 50 %, vztaženo na celkový počet kusů. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 8 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky. |
| <b>Trhliny</b>       | Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovo-<br>lené vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatmelené čelní<br>trhliny ojediněle.                                                                                                                           |
| <b>Zárosty kůry</b>  | Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 1 cm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zabarvení</b>     | Přípustné přírodní zbarvení.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Běl</b>           | Přípustná na okraji až do 1/10 šířky prkna u max. 15 %<br>vztaženo na celkový počet kusů.                                                                                                                                                                             |
| <b>Průběh vláken</b> | Přípustný rozdílný průběh vláken.                                                                                                                                                                                                                                     |



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.  
Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.  
U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# DUB RUSTIKAL

## SILNÁ PODLAHA

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

### VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:  
šroubováním

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 113 mm | 148 mm | 188 mm | 218 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 27 mm         |         |        | ●      | ●      | ●      | 4         |

● = Standardní program

Standardní délky: 2.053 | 2.353 | 2.653 mm  
Krátké délky: 15% in 1.753 | 1.453 mm mitgehend  
rovnoměrné délkové zastoupení  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

### POPIS KVALITY

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suky</b>          | Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 35 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky. |
| <b>Trhliny</b>       | Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovoleno vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.                                                                                                          |
| <b>Zárosty kůry</b>  | Přípustné ojediněle zárosty do velikosti 2 cm².                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zabarvení</b>     | Přípustné přírodní zabarvení a barevná struktura.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Běl</b>           | Přípustná na okraji až do 1/5 šířky prkna.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Průběh vláken</b> | Přípustný rozdílný průběh vláken.                                                                                                                                                                                                                        |



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# DUB PROJEKT NATURAL/RUSTIKAL

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 113 mm | 128 mm | 137 mm | 148 mm | 168 mm | 198 mm | 218 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 15 mm         |         |        |        | ●      |        |        |        |        | 8         |
| 21 mm         |         |        |        |        |        | ●      |        |        | 6         |

● = Standardní program

Kombinované délky: 853–2.306 mm

Průměrná délka: u 15 mm min. 1.229 mm, max. 1 rozdělené prkno v řadě

u 21 mm min. 1.257 mm, max. 1 rozdělené prkno v řadě

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do průměru do velikosti poloviny šířky prkna. Přípustné zatmelené sukové trhliny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 15 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

### Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovo-  
lené vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatmelené čelní  
trhliny ojediněle.

### Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm².

### Zabarvení

Přípustné přírodní zbarvení a barevná struktura.

### Běl

Přípustná na okraji až do 1/10 šířky prkna.

### Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken a prkna s dření.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# JASAN SELECT/NATUR

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 113 mm | 128 mm | 137 mm | 148 mm | 168 mm | 198 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 21 mm         |         | ●      |        | ●      |        |        |        | 6         |

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

|                      |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suky</b>          | Přípustné pevně srostlé suky do průměru 10 mm.                                                                                              |
| <b>Trhliny</b>       | Přípustné ojedinělé povrchové trhliny (zatmelené). Dovo-<br>lené vlasové trhliny ojediněle. Přípustné zatmelené čelní<br>trhliny ojediněle. |
| <b>Zárosty kůry</b>  | Nepřípustné.                                                                                                                                |
| <b>Zabarvení</b>     | Přípustné přírodní zbarvení.                                                                                                                |
| <b>Hnědá dřev</b>    | Přípustná světle hnědá dřev do ¼ čtvrtiny povrchu prkna.                                                                                    |
| <b>Průběh vláken</b> | Přípustný rozdílný průběh vláken.                                                                                                           |

*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# JASAN RUSTIKAL

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13629.

Možnosti pokládky:

21 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 113, 137 mm

Vhodné pro podlahové topení do šířky 168 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 113 mm | 128 mm | 137 mm | 148 mm | 168 mm | 198 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 21 mm         |         | ●      |        | ●      |        |        |        | 6         |

● = Standardní program

Fixní délky: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

rovnoměrné délkové zastoupení

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu max. do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné tmavé bodové suky do velikosti 25 mm. Přípustné ojediněle malé sukové trhliny a vylomené hrany. Nepřípustné vypadavé suky.

### Trhliny

Přípustné ojediněle povrchové trhliny (zatmelené). Dovolené vlasové trhliny ojediněle (zatmelené). Přípustné zatmelené čelní trhliny ojediněle.

### Zárosty kůry

Přípustné ojedinělé zárosty do velikosti 2 cm<sup>2</sup>.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení.

### Průběh vláken

Přípustný rozdílný průběh vláken.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# SMRK SEVERSKÝ A/B

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

15 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

19, 25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Šířka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 107 mm | 135 mm | 183 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 15 mm         |         |        | ●      |        | 8         |
| 19 mm         |         |        | ●      | ●      | 6         |
| 25 mm         |         |        | ●      |        | 5         |

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC  
možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna max. u 50 % vztaženo na počet kusů. Sukové trhliny musí být zatmele-ny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

### Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

### Zásmolky

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm<sup>2</sup> a u 25 % počtu kusů.

### Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 2 cm<sup>2</sup>, 25 % počtu kusů.

### Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodrávání nepřipustné.

Napadení škůdci Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# SMRK SEVERSKÝ A/B DLOUHÁ PODLAHA

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19, 25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 107 mm | 135 mm | 183 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 19 mm         |         |        | ●      |        | 4         |
| 25 mm         |         |        | ●      |        | 3         |

● = Standardní program

Fixní délky: 2.953 mm na zakázku,  
3.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC  
možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 12 mm. Malé vypadané suky a hranové suky do 1 cm<sup>2</sup> jsou povoleny. Přípustné černé ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

### Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

### Zásmolky

Přípustných je max. 10 zásmolků na kus do velikosti 2 cm<sup>2</sup> a u 25 % počtu kusů.

### Zárosty kůry

Přípustné do velikosti 2 cm<sup>2</sup> u 25 % z celkového počtu kusů.

### Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodrávání nepřípustné.

### Napadení škůdci

Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 107 mm | 135 mm | 183 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 19 mm         |         |        | ○      |        | 6         |

○ = na zakázku

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC  
možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm.

### Trhliny

Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.

### Zásmolky

Přípustné v neomezeném množství.

### Zárosty kůry

Přípustné ojediněle.

### Dřeň

Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.

### Napadení škůdci

Přípustné ojediněle.

### Stálost rozměrů

Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# BOROVICE SEVERSKÁ A/B

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

15 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

19, 25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Šířka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 107 mm | 135 mm | 183 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 15 mm         |         |        | ●      |        | 8         |
| 19 mm         |         |        | ●      |        | 6         |
| 25 mm         |         |        | ●      |        | 5         |

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC  
možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna max. u 50 % vztaženo na počet kusů. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

### Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

### Zásmolky

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm<sup>2</sup> a u 25 % počtu kusů.

### Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 2 cm<sup>2</sup>, 25 % počtu kusů.

### Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřipustné.

Napadení škůdci Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 107 mm | 135 mm | 183 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 19 mm         |         |        | ●      |        | 6         |

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® nebo PEFC  
možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm.

### Trhliny

Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.

### Zásmolky

Přípustné v neomezeném množství.

### Zárosty kůry

Přípustné ojediněle.

### Dřeň

Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.

### Napadení škůdci

Přípustné ojediněle.

### Stálost rozměrů

Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.

*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# BOROVICE LIMBA A/B

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 107 mm | 135 mm | 183 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 19 mm         |         |        | ●      |        | 6         |

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 12 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

### Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

### Zásmolký

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm<sup>2</sup> a u 25 % počtu kusů.

### Zárosty kůry

Přípustné do velikosti 2 cm<sup>2</sup>, 25 % počtu kusů.

### Dřeň

Přípustná u 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodrávání nepřípustné.

### Napadení škůdci

Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 107 mm | 135 mm | 183 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 19 mm         |         |        | ●      |        | 6         |

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

|                        |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suky</b>            | Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm. |
| <b>Trhliny</b>         | Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.                                                              |
| <b>Zásmolky</b>        | Přípustné v neomezeném množství.                                                                                                                                                             |
| <b>Zárosty kůry</b>    | Přípustné ojediněle.                                                                                                                                                                         |
| <b>Dřeň</b>            | Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.                                                                                                                                         |
| <b>Zabarvení</b>       | Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.                                                                                                                                                    |
| <b>Napadení škůdci</b> | Přípustné ojediněle.                                                                                                                                                                         |
| <b>Stálost rozměrů</b> | Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.                                                                                                            |



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# MODŘÍN SIBIŘSKÝ A-KVALITA

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifážka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19, 25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 107 mm | 135 mm | 183 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 19 mm         |         |        | ●      |        | 6         |
| 25 mm         |         |        | ●      | ●      | 5         |

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být 1  
prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti 1/3 šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 8 mm. Povolena max. 1 suková zátka na běžný metr vztaheno na celkový počet kusů.

### Trhliny

Na pohledové straně by se obecně neměly vyskytovat. Přípustné zatmelené procházející koncové trhliny do max. délky 3 cm u max. 15 % celkového počtu kusů.

### Zásmolky

Přípustné max. 2 zásmolky na kus do velikosti 1 cm<sup>2</sup> a u 20 % počtu kusů.

### Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 1 cm<sup>2</sup>, 10 % počtu kusů.

### Dřeň

Přípustná u max. 20 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet max. do 1/3 délky kusu.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodráení nepřipustné.

### Napadení škůdci

Nepřípustné.

*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# MODŘÍN SIBIŘSKÝ A/B

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm

19,25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm

Tloušťka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 107 mm | 135 mm | 183 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 15 mm         |         |        | ●      |        | 8         |
| 19 mm         |         | ●      | ●      | ●      | 6         |
| 25 mm         |         |        | ●      | ●      | 5         |

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna max. 50 %, vztaheno na počet kusů. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

### Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce palubky. Přípustné sukové trhliny.

### Zásmolky

Přípustných je max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm<sup>2</sup> a u 25 % počtu kusů.

### Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 2 cm<sup>2</sup> u 25 % počtu kusů.

### Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce kusu.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřípustné.

### Napadení škůdci

Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# MODŘÍN SIBIŘSKÝ A/B DLOUHÁ PODLAHA

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19, 25 mm šroubováním

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 107 mm | 135 mm | 183 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 19 mm         |         |        | ●      | ●      | 4         |
| 25 mm         |         |        | ●      | ●      | 3         |

● = Standardní program

Fixní délky: 2.953 mm na zakázku,  
3.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v libovolném počtu do velikosti odpovídající max. polovině šířky prkna. Větší sukové trhliny musí být částečně zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 12 mm. Vypadané suky a hravé suky do 10 mm<sup>2</sup> jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 25 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

### Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

### Zásmolky

Přípustných je max. 10 zásmolků na kus do velikosti 2 cm<sup>2</sup> a u 25 % počtu kusů.

### Zárosty kůry

Přípustné do velikosti 2 cm<sup>2</sup>, 25 % z celkového počtu kusů.

### Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodrávání nepřípustné.

### Napadení škůdci

Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou živostí, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# MODŘÍN TUZEMSKÝ A/B

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 107 mm | 135 mm | 183 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 19 mm         |         |        | ●      |        | 6         |

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 15 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

### Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

### Zásmolky

Přípustných max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm<sup>2</sup> a u 25 % počtu kusů.

### Zárosty kůry

Přípustné do maximální velikosti 2 cm<sup>2</sup>, 25 % počtu kusů.

### Dřeň

Přípustná u max. 25 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení, zamodráání nepřípustné.

### Napadení škůdci

Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# MODŘÍN SIBIŘSKÝ B-KVALITA

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 107 mm | 135 mm | 183 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 19 mm         |         |        | ●      |        | 6         |

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné suky v libovolném počtu do velikosti poloviny šířky prkna. Sukové trhliny musí být zatmeleny. Přípustné černé bodové suky do velikosti 15 mm. Malé vypadané suky a hranové suky jsou povoleny. Přípustné černě ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 25 % celkového množství, pokud jsou na jedné straně palubky pevně srostlé s dřevní hmotou. Výskyt sukových zátek neomezeně.

### Trhliny

Přípustné neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky odpovídající šířce kusu. Přípustné sukové trhliny.

### Zásmolky

Přípustných max. 5 zásmolků na kus do velikosti 2 cm<sup>2</sup> a u 35 % počtu kusů.

### Zárosty kůry

Přípustné do velikosti 2 cm<sup>2</sup>, 30 % počtu kusů.

### Dřeň

Přípustná u max. 30 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

### Zabarvení

Přípustná u max. 30 % celkového počtu kusů. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

Napadení škůdci Nepřípustné.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

15 mm lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

19,25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 107, 135 mm

Tloušťka 15 mm vhodná pro podlahové topení do šířky 135 mm v případě celoplošného lepení – další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 107 mm | 135 mm | 183 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 15 mm         |         |        | ●      |        | 8         |
| 19 mm         |         |        | ●      |        | 6         |
| 25 mm         |         |        | ●      | ●      | 5         |

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm

Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku

Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

### Suky

Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm.

### Trhliny

Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.

### Zásmolky

Přípustné v neomezeném množství.

### Zárosty kůry

Přípustné ojediněle.

### Dřeň

Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.

### Zabarvení

Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.

### Napadení škůdci

Přípustné ojediněle.

### Stálost rozměrů

Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění.

Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci.

U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# MODŘÍN SIBIŘSKÝ INDUSTRIE DLOUHÁ PODLAHA

**FEEL WOOD**  
MASIVNÍ PODLAHY

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19,25 mm šroubováním

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 107 mm | 135 mm | 183 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 19 mm         |         |        | ●      | ●      | 4         |
| 25 mm         |         |        | ●      | ●      | 3         |

● = Standardní program

Fixní délky: 2.953 mm na zakázku,  
3.973 mm → v 1 řadě v balíku může být  
1 prkno rozděleno na dva kusy  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: FSC® možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

|                        |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suky</b>            | Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm. |
| <b>Trhliny</b>         | Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.                                                              |
| <b>Zásmolky</b>        | Přípustné v neomezeném množství.                                                                                                                                                             |
| <b>Zárosty kůry</b>    | Přípustné ojediněle.                                                                                                                                                                         |
| <b>Dřeň</b>            | Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.                                                                                                                                         |
| <b>Zabarvení</b>       | Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.                                                                                                                                                    |
| <b>Napadení škůdci</b> | Přípustné ojediněle                                                                                                                                                                          |
| <b>Stálost rozměrů</b> | Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.                                                                                                            |



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

## VLASTNOSTI

Na všech stranách drážka a pero, na všech stranách minifázka, povrch broušený – zrnitost 150, v souladu s normou EN 13990.

Možnosti pokládky:

19,25 mm šroubováním / lepením / plovoucím způsobem na ocelové sponky pro šířku 135 mm

Další info na [www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

| Tloušťka<br>▼ | Šířka ► | 107 mm | 135 mm | 183 mm | Ks/svazek |
|---------------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| 19 mm         |         |        | ●      |        | 6         |

● = Standardní program

Fixní délky: 1.453 mm na zakázku,  
1.973 mm  
Speciální profily: jiné dimenze možné na zakázku

Certifikace: PEFC možná na zakázku  
Vlhkost dřeva: 9% +/- 2%

## POPIS KVALITY

|                        |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suky</b>            | Přípustné zdravé suky v jakémkoliv množství a jakékoliv velikosti. Přípustné sukové trhliny a vylomené hrany do velikosti 40 mm. Přípustné nesrostlé suky a vypadlé suky do velikosti 30 mm. |
| <b>Trhliny</b>         | Přípustné procházející trhliny, pokud není ohrožen celkový vzhled. Přípustné procházející koncové trhliny do max. délky 300 mm.                                                              |
| <b>Zásmolky</b>        | Přípustné v neomezeném množství.                                                                                                                                                             |
| <b>Zárosty kůry</b>    | Přípustné ojediněle.                                                                                                                                                                         |
| <b>Dřeň</b>            | Přípustná. Dřeň smí procházet po celé délce palubky.                                                                                                                                         |
| <b>Zabarvení</b>       | Přípustné přírodní zabarvení a zamodrání.                                                                                                                                                    |
| <b>Napadení škůdci</b> | Přípustné ojediněle.                                                                                                                                                                         |
| <b>Stálost rozměrů</b> | Přípustná nedohoblovaná místa v oblasti pera a drážky resp. vlnkování na povrchu.                                                                                                            |



*feelwood.cz*

Třídění provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nelze však zcela vyloučit nahodilé chyby v třídění. Pokud se netýkají více než 5 % objednaného množství, nejsou důvodem k reklamaci. U dřeva jako přírodního produktu jsou rozdíly v barvě a struktuře vždy garancí pravosti.

**FEEL WOOD masivní podlahy. Odolné, s dlouhou životností, přírodní, zdravé – přítel pro život!**

# FEEL WOOD

## MASIVNÍ PODLAHY



Váš Feel Wood dodavatel:

**FEEL WOOD GmbH**  
A-8551 Wernersdorf 57  
Rakousko  
[www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

**Serafin Campestrini s.r.o.**  
Husova 31, 517 24 Borohrádek  
Česká Republika  
[www.secacz.cz](http://www.secacz.cz)  
[www.feelwood.cz](http://www.feelwood.cz)

wood profiles  
**Seca**